

Emcoril Protect A White

Membrana de curado base emulsión acuosa con terminación blanca



Propiedades

- Evita la fisuración del hormigón por retracción debido al secado prematuro.
- Minimiza la pérdida de agua en las primeras horas, permitiendo una lenta hidratación del cemento.
- Su color blanco permite que los rayos solares se refracten y se pueda controlar visualmente su aplicación.
- Después de 3 horas de aplicado el producto **Emcoril Protect A White** no es alterado por las lluvias y su efecto se mantiene aproximadamente por 3 semanas.
- Producto que se aplica muy fácil y rápidamente, ya que se pulveriza en la superficie de hormigón.

Áreas de aplicación

- Carreteras y pavimentos.
- Radieres.
- Puentes.
- Prefabricados.
- Losas.
- Canales de riego.
- En pastelones de vereda.

Aplicación

Preparación de la superficie

Emcoril Protect A White se aplica directamente sobre el hormigón fresco, una vez que este adquiere una apariencia superficial opaca, es decir cuando se haya evaporado el exceso de agua de amasado.

Instrucciones de mezclado

El producto viene listo para ser aplicado, solo es necesario agitarlo antes y durante la aplicación.

Aplicación

Emcoril Protect A White debe ser aplicado con un equipo pulverizador. Recomendamos pasar el producto por una malla fina para eliminar eventuales grumos, que pudiesen tapar las boquillas del pulverizador. El tiempo de aplicación del producto, una vez preparado el hormigón, puede oscilar entre 30 min. a 2 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. El producto no debe ser aplicado en presencia de agua sobre la superficie.

Limpieza de herramientas

Emcoril Protect A White no contiene sustancias que puedan causar daño al concreto y es fisiológicamente inofensivo. Por lo tanto, todas las herramientas y equipos deben ser lavados con agua limpia después de la aplicación.

Información general

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación. Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

En superficies que pueden recibir revestimientos o tratamientos superficiales, **Emcoril Protect A White** debe ser retirado por medios mecánicos o agua a presión.

Una evaporación superior a 1,0 Kg/m²/hr. produce casi inevitablemente la fisuración por retracción hidráulica.

Emcoril Protect A White, por ser una emulsión cerosa, no resiste bajas temperaturas, por lo que debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 12°C.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - Correo: contacto@mc-bauchemie.cl - www.mc-bauchemie.cl

Emcoril Protect A White

Membrana de curado base emulsión acuosa con terminación blanca



Datos técnicos - Emcoril Protect A White

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Consumo	kg/m²	0,16 +/- 0,20	Dependiendo de las condiciones ambientales especialmente de la velocidad del viento y de la porosidad del sustrato.
Densidad	kg/L	0,98 +/- 0,02	
ph		8-9	
Sólidos	%	11 +/- 2,00	

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - Emcoril Protect A White

Tipo de producto	Emulsión cerosa
Estado	Líquido lechoso
Color	Blanco
Embalajes	Tambor 200 Kg Aprox.
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original, cerrado, bajo techo aislado del sol y la humedad. Las temperaturas de almacenamiento deben ser entre 12° C y 22°C. Bajo estas condiciones el producto dura 12 meses a partir de la fecha de elaboración. Una vez abierto se recomienda utilizar en su totalidad.
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.
Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.
En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.
En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.
El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.
MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl