

STRUCTURAL CONCRETE® V/O

Reparación Permanente Vertical/Elevada

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Five Star Structural Concrete® V/O es un material para reparación permanente de hormigón, monocomponente, con rápido fraguado y elevada resistencia, para reparaciones estructurales verticales o elevadas. Five Star Structural Concrete® V/O proporciona una reparación dimensionalmente estable, desarrolla una adherencia integral al hormigón existente y restaura la integridad estructural en cuestión de horas luego de su colocación. Five Star Structural Concrete® V/O ofrece una mayor protección anticorrosiva a las estructuras reforzadas con acero debido a la muy baja permeabilidad al ión cloruro. Los recubrimientos sensibles a la humedad pueden aplicarse luego de 8 a 24 horas

VENTAJAS

- Puede aplicarse con una llana verticalmente o sobre cabeza
- Permeabilidad al ión cloruro muy baja
- Alta ganancia de resistencia a las 3 horas
- Puede aplicarse acabados en 8 a 24 horas
- Un producto para colocaciones delgadas y gruesas
- Excelente resistencia a ciclos de congelación y descongelación
- Excepcional resistencia a la corrosión para la protección y la rehabilitación

USOS

- Reparaciones rápidas de muros portantes, techos y otros elementos estructurales
- Reparaciones rápidas durante paradas de planta
- Reparaciones de estructuras marinas e hidráulicas
- Disponible para Aplicaciones en Zona de Seguridad Nuclear¹

EMPAQUE Y RENDIMIENTO

Five Star Structural Concrete® V/O es empacado en sacos resistentes reforzados con polietileno y está disponible en unidades de 25 kg, que rinden aproximadamente 13,1 litros con la máxima cantidad de agua.

VIDA MEDIA

Un año (empacado en sacos) o dos años (empacado en pailas) en sus empaques originales sellados, cuando se almacena en condiciones secas; una alta humedad relativa podría reducir su vida útil.

PROPIEDADES TÍPICAS A 70°F (21°C)

Resistencia a la Compresión, ASTM C 109

3 horas	2,500 psi (17.2 MPa)
1 día	3,500 psi (24.2 MPa)
7 días	4,000 psi (27.6 MPa)
28 días	5,000 psi (34.5 MPa)

Resistencia de Adherencia, ASTM C 882

1 día	1,500 psi (10.4 MPa)
7 días	2,200 psi (15.2 MPa)

Cambio de Longitud, ASTM C 157

28 días húmedo	+ 0.04%
28 días seco	- 0.13%

Resistencia a Congelación/Descongelación, ASTM C 666A

Módulo de Durabilidad Relativa	95%
--------------------------------	-----

Permeabilidad al Ión Cloruro, ASTM C 1202

28 días	Muy baja (<1,000 Coulombs)
---------	----------------------------

Tiempo de Manipulación a 70°F (21°C)

15 minutos

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

GUÍAS PARA LA COLOCACIÓN

- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Todas las superficies de hormigón en contacto con Five Star Structural Concrete® V/O deberán estar libres de aceites, grasas, lechadas y otros contaminantes. Todas las superficies de hormigón deben estar limpias, firmes y rugosas para asegurar una buena adherencia. Raspe mecánicamente las superficies de hormigón, de acuerdo con la Guía Técnica del ICRI 03732 a un mínimo la rugosidad de perfil de la superficie de hormigón (CSP) 6 o mayor. Remueva todo el óxido del acero de refuerzo expuesto. Debe mantenerse un borde perimetral y una profundidad mínima de 1/4 de pulgada (6 mm) para una reparación duradera. Humedezca las superficies de hormigón antes de la aplicación con cantidades de agua potable a discreción, dejando el hormigón saturado y libre de agua estancada. Las superficies deberán ser acondicionadas a entre 40°F y 90°F (5°C y 32°C) al momento de la colocación.
- MEZCLADO:** Mezcle completamente Five Star Structural Concrete® V/O por aproximadamente tres a cuatro minutos hasta obtener una consistencia uniforme con un mezclador de mortero (tambor estacionario con aspas rotativas). Un mezclador tipo taladro con paleta es aceptable si se mezcla una sola bolsa. Mezcle Five Star Structural Concrete® V/O con 3,0 [L] - 4,0 [L] de agua potable por unidad de 25 Kg. El tiempo de trabajabilidad es de aproximadamente 15 minutos a 70°F (21°C). Siga las instrucciones impresas en el empaque. Para empezar, la adición de la cantidad mínima de agua pre-medido a mezclador y, después de mezclar durante tres a cuatro minutos, ajustar la consistencia necesaria para conseguir consistencia y no descuelga.
- PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN:** Trabaje firmemente Five Star Structural Concrete® V/O en la superficie del hormigón con una paleta, teniendo cuidado de no dejar bolsas de aire. La aplicación se hace desde un lado de la reparación hacia el otro, llenando la reparación hasta el nivel deseado. Para aplicaciones en varias pasadas, póngase en contacto con el Centro de Servicio Técnico e Ingeniería de Five Star Products, Inc. al (56 2) 2816 77 00 Dé el acabado necesario.
- PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA COLOCACION:** Five Star Structural Concrete® V/O se mantendrá continuamente húmeda por lo menos 30 minutos después de la serie final. Protéjase del congelamiento hasta que se alcance una resistencia a la compresión de al menos 1000 psi (6.9 MPa).

NOTA: ANTES DE LA APLICACIÓN, LEA COMPLETAMENTE TODA LA INFORMACIÓN DEL EMPAQUE DEL PRODUCTO. Para procedimientos de colocación más detallados, consulte las Guías de Instalación Design-A-Spec™ o llame al Centro de Servicio Técnico e Ingeniería de Five Star Products, Inc. al (56 2) 2816 77 00.

CONSIDERACIONES

- Nunca exceda el contenido de agua máximo indicado en el empaque.
- La temperatura de los materiales, los equipos y las superficies debe estar entre 40°F y 90°F (5°C y 32°C) al momento de la colocación. Para colocaciones en clima frío o cálido, consulte con el Design-A-Spec™ de las instrucciones de instalación.
- El sustrato deberá estar libre de escarcha y hielo.

PRECAUCIÓN

Contiene material cementoso y sílice cristalina. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha determinado que existe suficiente evidencia de la carcinogenicidad de la sílice cristalina inhalada en seres humanos. Tome las medidas apropiadas para evitar respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos y la piel. En el caso de contacto con los ojos, lave de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Llame inmediatamente a un médico. Lave la piel completamente luego de la manipulación. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. **ANTES DE USAR, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL**

For worldwide availability, additional product information and technical support, contact your local Five Star® distributor, local sales representative, or you may call the Five Star Products, Inc. Engineering and Technical Service Center at (56 2) 2816 77 00.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE UNIDAD
M208S020024	Structural Concrete® V/O	Saco de 25 Kg

GARANTIA: "Los productos Five Star Products, Inc. (FSP) se fabrican de acuerdo a procesos controlados de producción para garantizarlos, cumpliendo con las propiedades físicas actualmente publicadas en la ficha técnica, cuando son aplicados de acuerdo a las instrucciones de FSP y se sometan a prueba según las normas ASTM y los estándares de FSP. Sin embargo, en caso de presentarse defectos de manufactura de cualquier tipo, el único derecho del usuario será el retornar todo material supuestamente defectuoso, con flete prepagado a FSP, para su reemplazo. No existe ninguna otra garantía de FSP de cualquier naturaleza, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular en conexión con este producto. FSP no se hace responsable por daños de cualquier naturaleza, incluyendo daños reales, punitivos, remotos, o consecuenciales, resultantes de cualquier reclamo por incumplimiento de contrato, incumplimiento de cualquier garantía, tanto expresa como implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular o de cualquier otra causa. FSP tampoco será responsable por el uso de este producto de una manera que infrinja una patente asignada a otros".

Five Star Products, Inc.
Sede Central
750 Commerce Drive
Fairfield, CT 06825 USA
Tel: 203-336-7900 • Fax: 203-336-7930
www.FiveStarProducts.com



© 2011 Five Star Products, Inc. | 08-01-2011
American Owned & Operated