

MC ADHESIVE 1925

adhesivo/sellador base agua



Áreas de aplicación

- Para uso en superficies de hormigón, plástico y metal.
- Mejora la unión entre selladores preformados y superficies de hormigón
- Adhesivo que ayuda al proceso de instalación del **MC WATERSTOP 1925**.

Aplicación

Preparación de la superficie

Limpiar la superficie con un cepillo y eliminar toda la suciedad y los escombros, revestimientos de superficies y selladores antes de la aplicación. Preparar el metal mediante la eliminación de óxido, sarro y residuos de aceites. Permita que la madera con tratamiento, cure durante seis meses antes de la aplicación. No aplique en condiciones de agua o a temperatura por debajo de -4°C.

Instalación

Como adhesivo :

MC ADHESIVE 1925 es una imprimación adhesiva base agua que seca dejando la superficie pegajosa o Tacky y debe ser aplicado al momento de la instalación.

Abrir el galón mezclar y aplicar el producto con brocha o rodillo.

El adhesivo **MC ADHESIVE 1925** tiene un tiempo de curado aproximado de 15-20 minutos, quedando la superficie pegajosa o tacky.

Rendimiento

El consumo de un galón de 3,63 Kg es de 37 m² aproximadamente.

Consideraciones de instalación

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son solo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

MC ADHESIVE 1925

adhesivo/sellador base agua



Datos técnicos - MC ADHESIVE 1925

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Color			Naranja brillante
Sólidos	%	33 +/- 3	
Punto de inflamación	°C	93	
Tiempo de secado	Min	10	a 25 °C
Tiempo de secado	Min	60	a 4 °C
Superficie cuando seca			pegajosa
Temperatura mínima de almacenamiento	°C	10	No se debe permitir que el producto se congele
Temperatura mínima de aplicación	°C	4	

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - MC ADHESIVE 1925

Tipo de producto	Producto base agua
Color	Naranja
Embalajes	Galón de 3,6 Kg. aproximadamente
Almacenamiento	Almacenar en lugar seco, cubierto, ventilado y a temperatura por debajo de 20 ° C. No permitir que el producto se congele.
Vencimiento	24 meses desde la fecha de fabricación guardado en recipientes cerrados y de acuerdo a las indicaciones de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl