

# MC ACRYLCEM

## Pasta acrílica para enlucidos



### Propiedades

- Excelente adherencia a diferentes sustratos
- Gran poder de relleno
- No presenta retracción
- Excelente comportamiento a la intemperie
- Producto auto soportante ( en vertical no escurre)
- Excelente plasticidad , lo que lo hace fácil de trabajar
- Producto libre de compuestos orgánicos volátiles ( VOC).

### Áreas de aplicación

- Enlucidos de superficies de hormigón y albañilería.
- Reparación de superficies verticales irregulares.
- Enlucido de estucos y fibrocemento.
- Nivelación de superficie con pinturas antiguas y revestimientos firmemente adheridas.
- Restauración de hormigón a la vista.

### Aplicación

#### Preparación de la superficie

El sustrato para la aplicación del producto debe estar estructuralmente sano limpio, firme, sin pintura suelta, libre de grasa, aceites, polvo que pueden actuar como desmoldante. Para un mejor comportamiento y sobre todo en muros exteriores expuestos a temperaturas elevadas la superficie debe encontrarse levemente húmeda, sin saturar con agua.

#### Instrucciones de mezclado

Para un balde de 30 Kg de **MC ACRYLCEM**.

En un recipiente limpio, formar una pasta con 30 Kg. de cemento y aproximadamente 15 litros de agua mezclar con taladro de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea. Luego agregar el balde de 30 Kg. de **MC ACRYLCEM** y mezclar nuevamente.

Una vez preparada la mezcla esta debe aplicarse antes de transcurridas 4 horas.

#### Aplicación

**MC ACRYLCEM** una vez mezclado se aplica con llana o espátula ancha, agregar la mezcla de **MC ACRYLCEM** con cemento sobre la llana o espátula y pasarla por el muro. Hacer movimientos largos desde abajo hacia arriba para esparcir el **MC ACRYLCEM** y que no se caiga de la llana.

#### Limpieza de herramientas

Las herramientas se deben limpiar con agua, inmediatamente después su empleo y con la mezcla fresca. El producto endurecido se puede remover por medios mecánicos.

#### Información general

La aplicación adecuada de **MC ACRYLCEM** es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos. Recomendamos realizar pruebas preliminares en terreno antes de utilizar el producto a gran escala

Con cemento normal la mezcla quedará de color gris. Si desea una pasta de color blanco, usar cemento Blanco.

Los tiempos de fraguado pueden aumentar o disminuir según las condiciones ambientales de temperatura y humedad.

Se recomienda preparar una muestra del producto para conocer sus propiedades, comportamiento de fraguado y trabajalidad.

No se puede guardar la pasta preparada por mas de 4 horas.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago  
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

# MC ACRYLCEM

Pasta acrílica para enlucidos



## Datos técnicos - MC ACRYLCEM

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	kg/L	1,58 +/-0,2	
ph		8-9	
Sólidos	%	65+/-2	
Consumo mezcla*	kg/m <sup>2</sup>	2.0	1 mm de espesor de mezcla* (MC ACRYLCEM +CEMENTO+AGUA)
Rendimiento	m <sup>2</sup>	36	Por balde de 30 Kg de MC ACRYLCEM

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

## Características - MC ACRYLCEM

<b>Tipo de producto</b>	Acrílico
<b>Estado</b>	Pasta fluida
<b>Color</b>	Gris claro
<b>Embalajes</b>	Balde 30 kg. aprox
<b>Almacenamiento</b>	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original, cerrado, bajo techo sin exponer a la humedad y protegidos del sol directo. A una temperaturas entre 20°C – 15°C. Una vez abierto el producto debe ser utilizado en su totalidad.
<b>Vencimiento</b>	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

#### MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

### OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC BAUTEK**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC BAUTEK**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

**MC BAUTEK** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en [www.bautek.cl](http://www.bautek.cl) / [www.mc-bauchemie.cl](http://www.mc-bauchemie.cl)

**SANTIAGO**

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - [www.bautek.cl](http://www.bautek.cl) / [www.mc-bauchemie.cl](http://www.mc-bauchemie.cl)