

MC DUR 1702 FR

Sello epóxico antiácido para baldosa



Propiedades

- Buena adherencia
- Resistente a los ácidos y solventes que se utilizan para pisos de baldosas antiácidas
- Colores estables
- Soporta lavado a vapor o agua caliente
- No presenta retracción
- Se aplica en superficies verticales y horizontales

Áreas de aplicación

- Como sello de juntas entre baldosas.
- Como relleno de cantería en pisos de la industria alimenticia, de elaboración de bebidas, farmacéutica, etc.
- Donde se requiera de un sello rígido y resistente a químicos.

Aplicación

Aplicación

Las juntas deben estar limpias, libre de polvo y completamente seca. La temperatura de aplicación de **MC DUR 1702 FR** debe ser superior a los 7°C.

MC DUR 1702 FR se suministra en 3 componentes. Mezcle componentes líquidos hasta homogenizar e incorpore el agregado fino hasta lograr una pasta trabajable.

Colocar en exceso esta pasta sobre la cantería y con llana o espátula presione hasta lograr introducir la mayor cantidad de producto. Repetir la operación anterior después de unas 8 horas en zonas que presenten falta de producto.

Dejar endurecer al menos 24 horas antes de proceder al pulido de la baldosa. En caso de canterías verticales, se recomienda incorporar mayor cantidad de agregado fino.

Información general

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

No limpiar las juntas antes de que **MC DUR 1702 FR** este endurecido. El exceso de producto se puede levantar con una espátula. Evitar utilizar solvente en la preparación del producto.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

MC DUR 1702 FR

Sello epóxico antiácido para baldosa



Datos técnicos - MC DUR 1702 FR

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	kg/L	1,15 +/- 0,02	Componente A
Densidad	kg/L	1,0 +/- 0,02	Componente B
Rendimiento	m	60-45	kit de 8 Kg.
Consumo	kg/ML	0,13 - 0,18	En canterías de 4 x 25 [mm] [ML] = metro lineal

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - MC DUR 1702 FR

Tipo de producto	Epóxico 3 componentes
Color	Blanco y según cartilla RAL
Embalajes	Kit de 8 Kg aprox.
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. No exponer a temperaturas de menos de 5 °C y más de 30 °C. Almacenar en su envase original, bajo techo, a una temperatura de 20°C. Bajo estas condiciones el producto dura 12 meses a partir de la fecha de elaboración. Se recomienda utilizar en su totalidad.
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl