

MC-SR 350

Retardador superficial de fraguado para obtener rugosidad



Propiedades

- Retarda el fraguado de la lechada superficial del cemento hasta una profundidad máxima de 7 mm. Al eliminarse la lechada, permite obtener una textura rugosa con el agregado a la vista.
- Mejora la adherencia en las juntas de hormigonado sin necesidad de efectuar un picado superficial con métodos mecánicos
- Excelente terminación superficial para hormigón con agregado pétreo a la vista.

Áreas de aplicación

- En hormigón con árido a la vista, con fines estéticos.
- En juntas de hormigonado, para mejorar la adherencia.
- En superficies de hormigón que deben recibir algún tratamiento posterior, en tanto permite eliminar totalmente la faena de puntereo.

Aplicación

Aplicación

Los encofrados deben estar secos, limpios y sin grasas o aceite.

Al aplicar **MC-SR 350** el moldaje queda impregnado y cubierto con una película que hay que proteger de las lluvias.

MC-SR 350 se aplica con brocha sobre los moldajes, o bien pulverizado sobre el hormigón en superficies horizontales.

Puede utilizarse puro o diluido hasta 1:1 en agua, según el tiempo de desmolde, la temperatura ambiente y el efecto deseado.

En superficies horizontales, debe aplicarse pulverizado al finalizar la colocación del hormigón y antes de que se inicie el fraguado.

Inmediatamente después de sacar el encofrado, la superficie de hormigón tratada se lavará cuidadosamente con agua a presión y cepillo, a fin de eliminar la película superficial del mortero que no ha fraguado.

Consideraciones de aplicación

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de MC, no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas, en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

Para un retardo de fraguado prolongado (más de 24 horas), o un efecto más profundo, utilizar **MC-SR 350** puro.

No dejar el producto expuesto a temperaturas extremas.

Se debe agitar el contenido del envase antes de usar.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

MC-SR 350

Retardador superficial de fraguado para obtener rugosidad



Datos técnicos - MC-SR 350

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Consumo	gr/m ²	200 a 300	
Densidad	Kg/L	1,15 +/- 0,02	
pH		6 - 7	
Sólidos	%	40 +/- 1	

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - MC-SR 350

Tipo de producto	Retardador de fraguado superficial
Estado	Líquido
Color	Opalescente
Embalajes	Tambor 200 kg. aprox. / Balde 20 kg. aprox
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en un lugar seco, cubierto y fresco (temperaturas entre 5°C -20°C), protegido del sol directo y del congelamiento. En estas condiciones y en su envase original sin abrir el producto dura 1 año .
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl