

Ortolan Classic 777

Desmoldante de alto desempeño de base mineral para hormigones prefabricados



Propiedades

- Entrega hormigones de excelente terminación superficial.
- Producto amigable con el medio ambiente.
- No afecta la adherencia de posteriores tratamientos.
- Mejora la calidad de la superficie.
- No mancha la superficie del hormigón.

Áreas de aplicación

- Elementos prefabricados con terminación a la vista.
- Hormigón arquitectónico con acabado superior.
- Hormigón con curado térmico.

Aplicación

Preparación de la superficie

Los encofrados deben estar limpios, secos y libres de restos de hormigón o lechada de cemento.

Instrucciones del mezclado

El producto viene listo para su aplicación. No debe ser diluido. Agitar el contenido del envase antes y durante la aplicación.

Método de aplicación

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador a presión formando una película uniforme que cubra totalmente las zonas del encofrado. Evitar el goteo en exceso.

Presión de pulverización: aproximadamente 6 bares.

Consideraciones de aplicación

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son solo para recomendar técnicamente la instalación. Las indicaciones están basadas, en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

Una vez aplicado el desmoldante, proteger el encofrado de las lluvias y chorros de agua.

Los moldajes pueden ser limpiados fácilmente reduciendo el desgaste.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - Correo: contacto@mc-bauchemie.cl / www.mc-bauchemie.cl

Ortolan Classic 777

Desmoldante de alto desempeño de base mineral para hormigones prefabricados



Datos técnicos - Ortolan Classic 777

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	Kg/l	0,96 - 1,09	
pH		7,0– 8,5	
Punto de congelación	°C	-21	
Punto de inflamación	°C	335	
Consumo	m ² /L	50-70	Aproximadamente dependiendo de la naturaleza del encofrado y el proceso de aplicación

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - Ortolan Classic 777

Tipo de producto	Desmoldante
Estado	Líquido
Color	Caramelo
Embalajes	Tambor 200 Lt IBC de 1.000 Lt
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera, evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original, cerrado, bajo techo, sin exponer a la humedad, bajas temperaturas (< 10 °C) y protegidos del sol directo.
Vencimiento	12 meses desde la fecha de fabricación
Descarte	Para la preservación del medio ambiente, por favor vaciar completamente el empaque

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - Correo: contacto@mc-bauchemie.cl / www.mc-bauchemie.cl