

ORTOLAN SEP 712

Desmoldante para encofrado de madera



Propiedades

- Emulsionable en agua en diferentes proporciones.
- Gran poder de humectación
- No contiene ningún elemento perjudicial para el hormigón que pueda afectar la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.
- No deja residuos ni manchas en la superficie del hormigón, lo que permite una excelente terminación de hormigones a la vista.
- Prolonga la vida útil de los encofrados y disminuye la mano de obra al facilitar la limpieza, en tanto reduce el desgaste.

Áreas de aplicación

- Desmoldante de hormigón para encofrados de madera.

Aplicación

Preparación de la superficie

Los encofrados deben estar secos y libres de restos de hormigón o lechada de cemento.

Instrucciones de mezclado

Agitar el contenido del envase antes de usar.

Aplicación

Para encofrados de madera diluir **ORTALON SEP 712** en una relación 1:10 (1 parte de **ORTALON SEP 712** por 10 partes de agua limpia).

Cuando se trate de maderas nuevas, la primera aplicación debe ser con una solución de 1:4 (1 parte de **ORTALON SEP 712** por 4 partes de agua limpia). Aplicar con rodillo, brocha o pistola sobre los encofrados en una capa delgada y uniforme.

Limpieza de herramientas

La limpieza de los equipos y herramientas debe realizarse inmediatamente de usado el producto, utilizando agua tibia.

Información general

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC**, no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas, en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

Es recomendable la utilización de agua temperada en la preparación de la emulsión.

ORTALON SEP 712 debe prepararse con un recipiente limpio, poco antes de su aplicación.

Debe protegerse de lluvia y chorro de agua directos.

Para encofrados de madera contrachapada, se recomienda el uso de **ORTALON SEP 712**. Se debe agitar el contenido del envase antes de usar.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

ORTOLAN SEP 712

Desmoldante para encofrado de madera



Datos técnicos - ORTOLAN SEP 712

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	kg/L	0,87 +/- 0,02	
Aspecto			Líquido café claro
Consumo	m ² /L	30 - 40	Para encofrados de madera nuevos.
	m ² /L	60 - 70	Para encofrados de madera usados.

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - ORTOLAN SEP 712

Tipo de producto	Aceite Emulsionado
Estado	Líquido
Color	Gris claro
Embalajes	Balde de 17 Kg aprox. / Tambor de 170 Kg aprox.
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original cerrado, bajo techo y no exponer a la acción directa del sol, ni a fuentes de calor excesivo. Bajo estas condiciones el producto dura 12 meses, a partir de la fecha de elaboración. Se recomienda utilizar en su totalidad
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl