

ORTOLAN SEP 711

Desmoldante para encofrado de metal



Propiedades

- Excelente adherencia a superficies metálicas, plásticas y de madera contrachapadas
- No contiene ningún elemento perjudicial para el hormigón que pueda afectar la adherencia de estucos o revestimientos posteriores.
- No deja residuos ni manchas en la superficie del hormigón, lo que permite una excelente terminación de hormigón a la vista.
- Prolonga la vida útil de los encofrados y disminuye la mano de obra al facilitar la limpieza.
- Protege los moldes metálicos de la corrosión.
- Aumenta la vida útil de los moldes de madera contrachapada.
- No mancha la superficie y proporciona un rápido desmolde.

Áreas de aplicación

- Desmoldante de hormigón para encofrados de :
 - Metal
 - Placas fenólicas
 - Madera contrachapada

Aplicación

Preparación de la superficie

Los encofrados deben encontrarse secos y libres de restos de hormigón o lechada de cemento.

Instrucciones de mezclado

ORTALON SEP 711 viene listo para ser usado. Agitar antes de aplicar.

Aplicación

ORTALON SEP 711 se aplica con rodillo, brocha o pistola en una capa delgada y uniforme.

Para garantizar un buen efecto desmoldante, el producto debe ser aplicado de manera uniforme y regular.

El hormigón puede ser proyectado inmediatamente después de la aplicación del desmoldante.

Limpieza de herramientas

Limpiar inmediatamente después de usados con solventes inorgánicos.

Consideraciones de la aplicación

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC**, no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas, en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

Puede aplicarse aún con temperaturas rigurosas -10 [°C] a 30 [°C].

ORTALON SEP 711 está formulado con aceites puros y de alta calidad, lo que evita la formación de manchas en la superficie de los hormigones.

Producto exento de petróleo.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

ORTOLAN SEP 711

Desmoldante para encofrado de metal

Datos técnicos - ORTOLAN SEP 711

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	kg/m ³	0,88 +/- 0,02	
Aspecto			Líquido café
Consumo	m ² /L	40 -50	Para encofrados metálicos y placas fenólicas.
	m ² /L	20 - 25	Para encofrados de madera contrachapada.

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - Datos técnicos - ORTOLAN SEP 711

Tipo de producto	Aceites minerales
Estado	Líquido
Color	Ambar
Embalajes	Balde de 17 Kg aprox. / Tambor de 170 Kg aprox.
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original cerrado, bajo techo y no exponer a la acción directa del sol, ni a fuentes de calor excesivo. Se recomienda utilizar en su totalidad.
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl